

POLIURETANO POLIETERE Cod. 157

Durezza	Sh° A	53 +/- 3	76 +/- 3
Durezza	Sh° D	12 +/- 3	28 +/- 3
Tg (Temperatura Transizione Vetrosa)	°C	-	-
ASTM D412			
Modulo 50%	N/mm ² (MPa)	1,0	3,0
Modulo 100%	N/mm ² (MPa)	2,0	5,0
Modulo 200%	N/mm ² (MPa)	4,0	11,5
Modulo 300%	N/mm ² (MPa)	9,5	22,5
Carico di rottura	N/mm ² (MPa)	16,0	26,0
Allungamento	%	350	330
ASTM D624			
Resistenza alla lacerazione (DIE B)	KN/m	16,0	28,0
Resistenza alla lacerazione (DIE C)	KN/m	16,0	27,0
ASTM D2632			
Resilienza	%	-	-
ASTM D395			
Compression set 23h/70°C	%	-	-
DIN 53516			
Resistenza all'abrasione	mg	20,0	19,5
Resistenza all'abrasione	mm ³	18,0	17,5